Tool-A-Thane UT-705

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

35% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore A 75 ظرفیت باربری کم بهترین برای گازهای بسیار سبک و مواد بسیار نرم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	-
سختی دورومتر	75	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	-
مقاومت در برابر سایش		-	-
پارگی Graves	kN/m 61.3	-	-
تنش کششی		-	-
	MPa 3.62	psi 525.04	-
	MPa 7.24	psi 1050.08	-
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	-
ازدیاد طول کششی	% 580	-	-
استحکام پارگی	kN/m 11	-	ASTM D470

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمق نفوذ	% 40	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 67.8-	F° 90.04-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.