EVATHENE® UE649-04

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE649-04 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) با جریان پذیری بالا و محتوای VA متوسط با بسیاری از خواص عالی مانند انعطاف پذیری و الاستیسیته مشخصه، پایداری حرارتی، مقاومت خوب در برابر دمای پایین، سازگاری خوب، مقاومت در برابر چسبندگی و غیر سمی بودن و غیره است. از پایداری حرارتی عالی، انعطاف پذیری و سازگاری خوب با رزین های چسبناک کننده و موم نفتی برخوردار است. ویژگی های ذکر شده باعث می شود EVATHENE UE649-04 به یکی از محبوب ترین EVA ها برای ساخت ذوب داغ تبدیل شود. ذوب داغ ساخته شده توسط EVATHENE UE649-04 به مواد دیگری می چسبد که دارای استحکام چسبندگی خوب، پوشش آسان و بدون حلال مطابق با درخواست حفاظت از محیط زیست است و ذوب داغ برای بسته بندی، کار با چوب و سایر مجموعه های محصول مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام دما پایین	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	غیر سمی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی چسب	- -	- -
روش فرآیند	چسب حرارتی واکنشی ذوب داغ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.934 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	400 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	19.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	2.94 MPa	426.41 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	39.0 °C	102.2 °F	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	78.0 °C	172.4 °F	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.