EVATHENE® UE653-04

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE653-04 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) با جریان پذیری بالا و محتوای VA بالا با بسیاری از خواص عالی مانند انعطاف پذیری و الاستیسیته مشخصه، پایداری حرارتی، مقاومت خوب در برابر دمای پایین، سازگاری خوب و غیر سمی بودن و غیره است. از پایداری حرارتی عالی، انعطاف پذیری و سازگاری خوب با رزین های چسبناک کننده و موم نفتی برخوردار است. ویژگی های ذکر شده باعث می شود EVATHENE UE653-04 به یکی از محبوب ترین EVA ها برای ساخت ذوب داغ تبدیل شود. ذوب داغ ساخته شده توسط EVATHENE UE653-04 به مواد دیگری می چسبد که دارای استحکام چسبندگی خوب، پوشش آسان و بدون حلال مطابق با درخواست حفاظت از محیط زیست است و ذوب داغ برای بسته بندی، کار با چوب و سایر مجموعه های محصول مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام دما پایین	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	غیر سمی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی چسب	- -	- -
روش فرآیند	چسب حرارتی واکنشی ذوب داغ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.942 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	400 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	2.75 MPa	398.85 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	37.0 C°	98.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.