Utomer UT10P95A

تولیدکننده	Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd.	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع: Utomer UT10P95A TPU یک پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU) نوع پلی اتر 95A است. ویژگی ها: شفافیت عالی و پایدار در برابر UV با استحکام مذاب خوب. موارد استفاده: اکستروژن برای فیلم یا ترکیب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ذوب خوب مقاومت خوب در برابر UV شفافیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	ترکیب فیلم	- -	- -
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 to 40 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	92 to 98	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-10.0 C°	14.0 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	195 C°	383.0 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۴ سیلندر	200 °C	392.0 °F	-
دمای آداپتور	205 °C	401.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 °C	392.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.