# VAMPSAB 0023 V0 DF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

UL 94 V0، استحکام ضربه خوب، سیالیت خوب، ظاهر سطح بسیار خوب، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خوب، عاری از PBDE - PBDF.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |
| | پایان سطح خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.18 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | % 0.80 | - | - |
| | % 0.90 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2300 | psi 333587.4 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 30.0 | psi 4351.14 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 11 | ft·lb/in² 5.23 | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | kJ/m² 40 | ft·lb/in² 19.03 | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 70.0 | F° 158.0 | ASTM D648A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 90.0 | F° 194.0 | ASTM D1525 |
| **RTI Elec** | C° 70.0 | F° 158.0 | UL 746 |
| **RTI Imp** | C° 70.0 | F° 158.0 | UL 746 |
| **RTI Str** | C° 70.0 | F° 158.0 | UL 746 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | | - | UL 94 |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C° 60.0 | F° 140.0 | - |
| **زمان خشک کردن** | hr 3.0 | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 200 C° | 392.0 F° | - |
| **دمای قالب** | 50.0 C° | 122.0 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.