# VAMPSTAT A 00U 09 V0 26

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ABS پر نشده، UL 94 V0 در 1,6 میلی متر، بدون هالوژن PBDE - PBDF، مقاومت سطحی 9^10 اهم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | بدون هالوژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.20 g/cm³ | - | ASTM D792 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 2000 MPa | 290076.0 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 28.0 MPa | 4061.06 psi | ASTM D638 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول کششی** | % 2.5 | - | ASTM D638 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 35 | ft·lb/in² 16.65 | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | kJ/m² 110 | ft·lb/in² 52.34 | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 65.0 | F° 149.0 | ASTM D648A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 80.0 | F° 176.0 | ASTM D1525 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+9 ohms | - | ASTM D257 |
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | | - | UL 94 |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C° 60.0 | F° 140.0 | - |
| **زمان خشک کردن** | hr 3.0 | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° 190 | F° 374.0 | - |
| **دمای قالب** | C° 50.0 | F° 122.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.