# DENILUB Y 00U 23TFAr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | الیاف آرامید | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PA 66 پر نشده با PTFE و فیبر آرامید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف آرامید | - | - |
| **افزودنی** | روان‌کننده PTFE | - | - |
| **ویژگی‌ها** | روانکاری شده | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.23 g/cm³ | - | ASTM D792 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| مدول کششی | 4000 MPa | 580152.0 psi | ASTM D638 |
| استحکام کششی | 80.0 MPa | 11603.04 psi | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | 4.0 % | - | ASTM D638 |
| ضریب اصطکاک | 0.21<br>0.25 | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>-<br>- |
| ضریب سایش | 7.50 10^-10 h /m³ N·m·h | - | - |
| استحکام ضربه Izod شکاف‌دار | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| استحکام ضربه Izod بدون شکاف | 40 kJ/m² | 19.03 ft·lb/in² | ISO 180 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | 205 C° | 401.0 F° | ASTM D1525 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.