VAMPTER 4554 V0 60 F20

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PBT
فیلر	۴۵٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

45%، UL 94 V0 پر شده با مخلوط مواد معدنی و الیاف شیشه، بدون PBDE - PBDF، پایداری ابعادی عالی، خواص الکتریکی عالی CTI >

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E140692-223047	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 45% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب خواص الکتریکی خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.67 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D955
	% 0.40	-	-
	% 0.70	-	-
جذب آب	% 0.050	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 8000	psi 1160304.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 75.0	psi 10877.85	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.0	-	ASTM D638
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 7.0	ft·lb/in² 3.33	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m² 40	ft·lb/in² 19.03	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 205	F° 401.0	ASTM D648A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 205	F° 401.0	ASTM D1525
RTI Elec	C° 135	F° 275.0	UL 746
RTI Imp	C° 135	F° 275.0	UL 746
RTI Str	C° 135	F° 275.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)			

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0	-	-
	V-0	-	-
شاخص اشتعال‌پذیری سیم داغ	C° 960	F° 1760.0	IEC 60695-2-12

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 110	F° 230.0	-
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 250	F° 482.0	-
دمای قالب	C° 90.0	F° 194.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.