# DENIBLEND H

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | PC+ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PC / ABS، ترکیب غیر مقاوم در برابر شعله، خواص مکانیکی خوب، مقاومت ضربه بسیار خوب.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.16 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جذب آب** | 0.15 % | - | ASTM D570 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 2200 MPa | 319083.6 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 50.0 MPa | 7251.9 psi | ASTM D638 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 50 kJ/m² | 23.79 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 115 C° | 239.0 F° | ASTM D648A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 140 C° | 284.0 F° | ASTM D1525 |
| **RTI Elec** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |
| **RTI Imp** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |
| **RTI Str** | 80.0 C° | 176.0 F° | UL 746 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 70.0 C° | 158.0 F° | - |
| **زمان خشک کردن** | 3.0 hr | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 250 C° | 482.0 F° | - |
| **دمای قالب** | 60.0 C° | 140.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.