# VAMPLUB K 00U 2 TF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | PEEK |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PEEK پر نشده با PTFE.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | روان‌کننده PTFE | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.33 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | 0.70 % | - | - |
| | 1.2 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 3200 MPa | 464121.6 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 80.0 MPa | 11603.04 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **ضریب اصطکاک** | <br>0.52<br>0.43 | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>-<br>- |
| **ضریب سایش** | 128 10^-10 h m³/<br>N·m·h | - | - |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 6.5 kJ/m² | 3.09 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° | - | ASTM D1525 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0 | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.