VAMPLEN 0024 V2 LBC

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UL 94 V2 در 1.6 میلی متر، هموپلیمر، بدون هالوژن، پایداری ابعادی خوب و مقاومت حرارتی، RoHS، GWIT 775/1-2.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E140692-223058	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا هموپلیمر	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	1.2 %	-	-
	1.2 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.020	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1900	psi 275572.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D790
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m² 25	ft·lb/in² 11.89	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ASTM D1525
RTI Elec	C° 110	F° 230.0	UL 746
RTI Imp	C° 110	F° 230.0	UL 746
RTI Str	C° 110	F° 230.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-
	V-2	-	-
شاخص اشتعال‌پذیری سیم داغ	C° 850	F° 1562.0	IEC 60695-2-12
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	C° 775	F° 1427.0	IEC 60695-2-13

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 70.0	F° 158.0	-
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 210	F° 410.0	-
دمای قالب	C° 60.0	F° 140.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.