VAMPLEN 1025 V2

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UL 94 V2 در 1,6 میلی متر، هموپلیمر، 10٪ پر شده با مواد معدنی، ظاهر سطحی خوب، RoHS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 10% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب هموپلیمر	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.01 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 3.0	ft·lb/in² 1.43	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m² 40	ft·lb/in² 19.03	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525
RTI Elec	C° 85.0	F° 185.0	UL 746
RTI Imp	C° 85.0	F° 185.0	UL 746
RTI Str	C° 85.0	F° 185.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 70.0	F° 158.0	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 210	F° 410.0	-
دمای قالب	C° 60.0	F° 140.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.