DENILUB Z 00U 23TFAr

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PPA
فیلر	الیاف آرامید	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PPA غیر پر شده با PTFE و الیاف آرامید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف آرامید	-	-
افزودنی	روان‌کننده PTFE	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3500 MPa	507633.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 %	-	ASTM D638
ضریب اصطکاک	0.28 0.25	- - -	ASTM D1894 - -
ضریب سایش	16.0 10^-10 h m³/N·m·h	-	-
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	150 C°	302.0 F°	ASTM D648A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.