# DENILUB Z 40M60 0Mo Y

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | PPA+Nylon 66 |
| **فیلر** | ۴۰٪ مواد معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PPA/PA 66 40% پر شده با مواد معدنی با دی سولفید مولیبدن.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | معدنی، 40% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | روغن روان‌کننده دی‌سولفید مولیبدن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | روانکاری شده | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.54 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | % 0.30 | - | - |
| | % 0.40 | - | - |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **مدول کششی** | 14000 MPa | 2030532.0 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 125 MPa | 18129.75 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 1.7 % | - | ASTM D638 |
| **ضریب اصطکاک** | | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>-<br>- |
| **ضریب سایش** | 26.0 10^-10 h m³/N·m·h | - | - |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | 40 kJ/m² | 19.03 ft·lb/in² | ISO 180 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.