# VAMPLUB F 00U 44TFGr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vamp Tech | **دسته بندی** | PPS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PPS پر نشده با PTFE و گرافیت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | PTFE + روان‌کننده گرافیت | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.58 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | 0.60 % | - | - |
| | 0.80 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 6000 | psi 870228.0 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 50.0 | psi 7251.9 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 1.2 | - | ASTM D638 |
| **ضریب اصطکاک** | 0.090<br>0.16 | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>-<br>- |
| **ضریب سایش** | 48.0 10^-10 h /m³ N·m·h | - | - |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 3.0 | ft·lb/in² 1.43 | ISO 180/A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | kJ/m² 10 | ft·lb/in² 4.76 | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 110 | F° 230.0 | ASTM D648A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 235 | F° 455.0 | ASTM D1525 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0<br>V-0 | -<br>-<br>- | UL 94<br>-<br>- |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.