VAMPSON L 6031

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PPS
فیلر	۶۰٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PPS خطی، 60% الیاف شیشه و مواد معدنی مخلوط تقویت شده، بدون هالوژن و فسفر قرمز، مقاومت شیمیایی بالا و دمای کارکرد عالی، خواص مکانیکی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 60% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب بدون هالوژن محتوای پایین (تا هیچ) فسفر	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	 0.50 % 0.60 %	- - -	ASTM D955 - -
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	16000 MPa	2320608.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D790
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	250 C°	482.0 F°	ASTM D648A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	250 C°	482.0 F°	ASTM D1525
RTI Elec	200 C°	392.0 F°	UL 746
RTI Imp	200 C°	392.0 F°	UL 746
RTI Str	200 C°	392.0 F°	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	175 V	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	130 C°	266.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	310 C°	590.0 F°	-
دمای قالب	140 C°	284.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.