VAMPSTYR 0023 V0 DF A

تولیدکننده	Vamp Tech	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UL 94 V0، استحکام ضربه خوب، سیالیت خوب، مقاومت در برابر UV خوب، بدون PBDE - PBDF.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E140692-460224	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت خوب در برابر UV	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	 % 0.50 % 0.50	- - -	ASTM D955 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2200 MPa	319083.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D790
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	27 kJ/m²	12.85 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D648A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D1525
RTI Elec	70.0 C°	158.0 F°	UL 746
RTI Imp	70.0 C°	158.0 F°	UL 746
RTI Str	70.0 C°	158.0 F°	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0 5VB	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	50.0 °C	122.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C	392.0 °F	-
دمای قالب	50.0 °C	122.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.