# Dutral® TER 4033

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Dutral® TER 4033 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4033 یک ترپلیمر نیمه بلوری با وزن مولکولی بسیار پایین و محتوای دی‌ین متوسط است. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4033 دارای سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع و وضعیت پخت بالا هستند و به ویژه برای تولید پروفیل‌های اکسترود شده با سختی بالا (HHP) مناسب است. همچنین می‌تواند برای بهبود جریان در ترکیبات مبتنی بر درجات Dutral® با وزن مولکولی بالا استفاده شود. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کابل‌ها، کالاهای مکانیکی، پروفیل‌های با سختی بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| | پخت سریع | - | - |
| | چرخه قالب‌گیری سریع | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر آب و هوا | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | وزن مولکولی پایین | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاوم در برابر دما پایین<br>نیمه بلوری<br>ترپلیمر | -<br>-<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>تغییر شکل پلاستیک<br>پروفایل‌ها<br>کاربردهای سیم و کابل | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | بسته | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 30 | - | - |
| **محتوای ENB** | %wt 5.0 | - | - |
| **محتوای خاکستر** | %wt | - | - |
| **محتوای پروپیلن** | %wt 25.0 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مواد فرار** | %wt | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.