Dutral® TER 4038 EP

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 4038 EP یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با استفاده از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم permanent set، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® TER 4038 EP یک ترپلیمر نیمه کریستالی با کاربرد عمومی با وزن مولکولی متوسط - بالا و محتوای دی ان متوسط است. این ماده به صورت عدل های بسیار شکننده و با قابلیت پردازش آسان برای اختلاط آسان و بهره وری بالا عرضه می شود. می تواند سطح بالایی از پرکننده را بپذیرد. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4038 EP سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع، حالت پخت بالا و خواص مکانیکی خوب را نشان می دهند. کاربردهای اصلی خودرو، کابل، کالاهای مکانیکی، ساختمان ها، لوازم خانگی، اصلاح پلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر دما پایین وزن مولکولی متوسط نیمه بلوری ترپلیمر	- - - - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی مصالح ساختمانی تغییر شکل پلاستیک کاربردهای سیم و کابل	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	-
محتوای ENB	%wt 4.4	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 27.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.