Dutral® TER 4038 PL

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral® TER 4038 PL یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با استفاده از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با کاتالیزور زیگلر-ناتا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم permanent set، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® TER 4038 PL یک ترپلیمر نیمه کریستالی با وزن مولکولی متوسط - بالا و محتوای دی ان متوسط است که به شکل پلت عرضه می شود. به لطف این شکل فیزیکی، Dutral® TER 4038 PL می تواند به طور سودمندی در اصلاح پلیمر و در تمام کاربردهای دیگری که اختلاط مداوم مورد نیاز است، استفاده شود. کاربردهای اصلی خودرو، کابل، کالاهای مکانیکی، ساختمان ها، لوازم خانگی، اصلاح پلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	نیمه بلوری	-	-
	ترپلیمر	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی مصالح ساختمانی تغییر شکل پلاستیک کاربردهای سیم و کابل	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	-
محتوای ENB	4.4 wt%	-	-
محتوای خاکستر	wt%	-	-
محتوای پروپیلن	27.0 wt%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	450.0 mg	-	-
مواد فرار	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.