# Dutral® TER 4039

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Dutral ® TER 4039 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با استفاده از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم permanent set، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® TER 4039 یک ترپلیمر نیمه کریستالی با کاربرد عمومی با وزن مولکولی بالا و محتوای دی ان متوسط است. دارای استحکام خام بالا، مقاومت خوب در برابر فروپاشی است و می تواند سطح بالایی از پرکننده را بپذیرد. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4039 سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع، حالت پخت بالا و خواص مکانیکی خوب را نشان می دهند. کاربردهای اصلی خودرو، کابل، کالاهای مکانیکی، ساختمان ها، لوازم خانگی، اصلاح پلیمر.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| | پخت سریع | - | - |
| | چرخه قالب‌گیری سریع | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | پایداری ابعادی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر آب و هوا | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | وزن مولکولی بالا<br>استحکام بالا<br>مقاوم در برابر دما پایین<br>نیمه بلوری<br>ترپلیمر | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | دستگاه‌ها<br>کاربردهای خودرویی<br>مصالح ساختمانی<br>کاربردهای سیم و کابل | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | بسته | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 77 | - | - |
| **محتوای ENB** | %wt 4.4 | - | - |
| **محتوای خاکستر** | %wt | - | - |
| **محتوای پروپیلن** | %wt 27.0 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مواد فرار** | %wt | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.