Dutral® TER 4044

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral® TER 4044 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4044 یک ترپلیمر با وزن مولکولی پایین و محتوای دی‌ین متوسط است که دارای توزیع وزن مولکولی متوسط - گسترده است. این ماده دارای عملکرد خوب در دماهای پایین و قابلیت پردازش خوب است، همچنین در یک آسیاب باز. این ماده به ویژه برای تولید مقالات قالب‌گیری با کیفیت با خواص الاستیک خوب مناسب است. همچنین می‌تواند برای بهبود جریان در ترکیبات مبتنی بر درجات Dutral® با وزن مولکولی بالا استفاده شود. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کابل‌ها، کالاهای مکانیکی، ساختمان‌ها، لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	وزن مولکولی پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	-	
	ترپلیمر	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 44	-	-
محتوای ENB	%wt 4.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 35.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.