Dutral® TER 4049

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 4049 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4049 یک ترپلیمر آمورف با وزن مولکولی بالا و محتوای دی‌ین متوسط است. این ماده با ظرفیت بارگذاری بالا، خواص مکانیکی خوب و مقاومت خوب در برابر فروپاشی مشخص می‌شود. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4049 دارای سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع، وضعیت پخت بالا و رفتار عالی در دماهای پایین هستند. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کابل‌ها، کالاهای مکانیکی، ساختمان‌ها، لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت حرارتی بالا وزن مولکولی بالا مقاوم در برابر دما پایین ترپلیمر	- - - - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی مصالح ساختمانی عمومی (هدف)	- - - -	- - - -
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 76	-	-
محتوای ENB	%wt 4.5	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 40.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.