Dutral® TER 4334

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral® TER 4334 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4334 یک ترپلیمر نیمه بلوری با وزن مولکولی متوسط - بالا و محتوای دی‌ین متوسط است که با 30٪ روغن پارافینی گسترش یافته است. این ماده با ظرفیت بارگذاری بالا و استحکام سبز خوب مشخص می‌شود. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4334 دارای خواص عالی اکستروژن، ثبات ابعادی خوب، مقادیر کم تورم و نرخ پخت بالا هستند. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کابل‌ها، کالاهای مکانیکی، ساختمان‌ها، لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	پف کردن پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	نیمه بلوری	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 28	-	-
محتوای ENB	%wt 4.7	-	-
نوع روغن	phr 30.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.