Dutral® TER 4436

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 4436 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4436 یک ترپلیمر نیمه بلوری با وزن مولکولی بسیار بالا و محتوای دی‌ین متوسط است که با 40٪ روغن پارافینی گسترش یافته است. این ماده با ظرفیت بارگذاری بالا، استحکام سبز خوب مشخص می‌شود و می‌تواند برای تولید مقالات نهایی با سختی کم استفاده شود. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4436 دارای ثبات ابعادی بالا و نرخ پخت خوبی هستند. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کالاهای مکانیکی، لوازم خانگی، TPV.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نیمه بلوری	-	-
	ترپلیمر	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ترکیب	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 43	-	-
محتوای ENB	5.5 wt%	-	-
نوع روغن	40.0 phr	-	-
محتوای خاکستر	wt%	-	-
محتوای پروپیلن	28.0 wt%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.