Dutral® TER 4437 WO

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral® TER 4437 یک پلیمر اتیلن — پروپیلن — دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler—Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4437 W0 یک ترپلیمر با وزن مولکولی بسیار بالا و محتوای دی‌ین متوسط است که با 40٪ روغن پارافینی گسترش یافته است. به لطف روغن پارافینی خالص، Dutral® TER 4437 WO می‌تواند به طور مطلوبی در TPV استفاده شود. این ماده با ظرفیت بارگذاری بالا، پراکندگی آسان‌تر مواد در حین مخلوط کردن، ثبات ابعادی خوب و الاستیسیته در دماهای پایین مشخص می‌شود.
کاربردهای اصلی: خودروسازی، کالاهای مکانیکی، لوازم خانگی، TPV.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 57	-	-
محتوای ENB	%wt 4.5	-	-
نوع روغن	phr 40.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 32.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.