Dutral® TER 4535

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 4535 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی‌ین است که از طریق پلیمریزاسیون تعلیقی با استفاده از کاتالیزور Ziegler-Natta در تأسیسات تولید Ferrara در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و شرایط جوی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی و مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 4535 یک ترپلیمر با وزن مولکولی بسیار بالا و محتوای دی‌ین متوسط است که با 50٪ روغن پارافینی گسترش یافته است. این ماده با ظرفیت بارگذاری بالا مشخص می‌شود و به طور کلی در ترکیب با سایر درجات Dutral ® برای بهبود ثبات شکل و مقاومت در برابر فروپاشی استفاده می‌شود. کاربردهای اصلی: خودروسازی، کالاهای مکانیکی، ساختمان، لوازم خانگی، کابل‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی مخلوط کردن مصالح ساختمانی کاربردهای سیم و کابل	- - - - -	- - - - -
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 32	-	-
محتوای ENB	%wt 3.4	-	-
نوع روغن	phr 50.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 32.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.