Dutral® TER 6148

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 6148 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم مجموعه دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 6148 یک تری‌پلیمر آمورف با وزن مولکولی بالا و محتوای دی‌ان متوسط-بالا است که با 15% روغن پارافینی افزایش یافته است. با ظرفیت بارگیری بسیار خوب و قابلیت فرآوری اختلاط بهبود یافته، به ویژه در ترکیبات متوسط و بسیار پلاستیکی مشخص می‌شود. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 6148 عملکرد عالی در دمای پایین، سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع، پایداری شکل خوب و خواص مکانیکی را ارائه می‌دهند. کاربردهای اصلی خودرو، کالاهای مکانیکی، ساختمان، لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	وزن مولکولی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 65	-	-
محتوای ENB	%wt 7.0	-	-
نوع روغن	phr 15.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 40.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.