Dutral® TER 6235

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 6235 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا در واحد تولیدی فرارا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® TER 6235 یک ترپلیمر با وزن مولکولی متوسط-بالا با محتوای دی ان متوسط-بالا است که با 23% روغن پارافینی توسعه یافته است. ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 6235 را می توان با مقادیر زیادی پرکننده و روغن توسعه داد و با پخت سریع مشخص می شوند. برای تولید پروفیل های نرم و الاستیک به ویژه مناسب است. کاربردهای اصلی خودرو، کالاهای مکانیکی، ساختمان، لوازم خانگی، کابل ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نرم	-	
	ترپلیمر	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 33	-	-
محتوای ENB	%wt 7.4	-	-
نوع روغن	phr 23.0	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 32.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.