Dutral® TER 6537

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral® TER 6537 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم مجموعه دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® TER 6537 یک تری‌پلیمر با وزن مولکولی بسیار بالا و محتوای دی‌ان متوسط-بالا است که با 50% روغن پارافینی افزایش یافته است. دارای عملکرد خوب در دمای پایین، استحکام سبز بالا و پخت بسیار سریع است. می‌تواند بالاترین مقدار پرکننده و نرم‌کننده را بپذیرد. Dutral® TER 6537 می‌تواند برای تولید ترکیبات الاستیک و سختی کم استفاده شود. کاربردهای اصلی خودرو، کالاهای مکانیکی، لوازم خانگی، TPV، ساختمان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سختی پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	ترکیب	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 43	-	-
محتوای ENB	8.0 %wt	-	-
نوع روغن	50.0 phr	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	32.0 %wt	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.