Greenflex® FF 35

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greenflex FF 35 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) برای اکستروژن فیلم دمیده شده است. این رزین قابلیت کشش و آب بندی خوبی را نشان می دهد. کاربرد اصلی Greenflex FF 35 برای فیلم بسته بندی انعطاف پذیر با خواص مکانیکی شکست خوب، برای بسته بندی کششی و اکستروژن پروفیل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف‌پذیری خوب دوخت حرارتی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی پروفایل‌ها پوشش کششی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمیده شده	-	
	اکستروژن پروفایل	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.929 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	9.0 %wt	-	Internal Method
سختی Shore		-	ISO 868
	94	-	-
	42	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ISO 8295
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	50 تا 200 میکرون	-	-
مدول کششی		-	ISO 527-3
	95.0 MPa	13778.61 psi	-
	97.0 MPa	14068.69 psi	-
تنش کششی		-	ISO 527-3
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	6.00 MPa	870.23 psi	-
	27.0 MPa	3916.03 psi	-
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	480 %	-	-
	650 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	550 g	19.4 oz	ISO 7765-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	kN/m 20.0	-	-
	kN/m 40.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 75.0	F° 167.0	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 102	F° 215.6	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	73	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.0	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	170 °C to 200	F° 392.0 - 338.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.