Greenflex® MH 40 F

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greenflex MH 40 F یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) برای قالب گیری تزریقی و اکستروژن است. قطعات تولید شده با Greenflex MH 40 F خاصیت ارتجاعی بالا و خواص مکانیکی خوبی را نشان می دهند. موارد اصلی کاربرد: Greenflex MH 40 F برای تولید قطعات انعطاف پذیر، ورق های فوم و متقاطع برای کفش توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	قابل فوم‌سازی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	فوم	-	-
	کفش‌ها	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	17.0 %wt	-	Internal Method
سختی Shore		- - -	ISO 868 - -
	89 36		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.60 MPa	812.21 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	62.0 C°	143.6 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	88.0 C°	190.4 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 °C to 200	284.0 - 392.0 °F	-
دمای قالب	10.0 °C to 30.0	50.0 - 86.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.