Greenflex® ML 60

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greenflex ML 60 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) برای قالب گیری تزریقی، کامپاندینگ و اکستروژن است. کاربرد اصلی Greenflex ML 60 برای تولید ورق های فوم دار و متقاطع برای کفش و واشر توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	قابل فوم‌سازی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
	فوم	-	-
	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	Internal Method
سختی Shore		-	ISO 868
	75	-	-
	32	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	44.0 C°	111.2 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	74.0 C°	165.2 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 °C to 190	284.0 - 374.0 °F	-
دمای قالب	10.0 °C to 30.0	50.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.