Greenflex® MP 35

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greenflex MP 35 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) برای قالب گیری تزریقی و اکستروژن است. Greenflex MP 35 یک ماده با جریان آسان است و کشش بسیار بالایی را ارائه می دهد. کاربرد اصلی Greenflex MP 35 برای تولید محصولاتی که نیاز به درجه بالایی از کشش دارند، مانند باله های شنا توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب الاستیسیته بالا	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.932 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	12.0 %wt	-	Internal Method
سختی Shore		-	ISO 868
	94	-	-
	37	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	61.0 C°	141.8 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	92.0 C°	197.6 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 F°	-
دمای قالب	10.0 to 30.0 °C	50.0 - 86.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.