Flexirene® MS 20 U

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexirene MS 20 U یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) با آنتی اکسیدان است که برای کاربرد قالب‌گیری تزریقی مناسب است. قطعات ساخته شده توسط Flexirene MS 20 U با خواص دمای پایین بهینه مشخص می‌شوند. کاربرد اصلی Flexirene MS 20 U برای تولید درب‌ها، سرپوش‌ها و بسته‌ها برای محصولات و ظروف شیمیایی توصیه می‌شود و برای کاربردهای دمای پایین پیشنهاد می‌شود. Flexirene MS 20 U با قابلیت جریان‌پذیری بالا مشخص می‌شود که آن را برای تهیه مستربچ برای LDPE و LLDPE ایده‌آل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	کاربردهای دمای پایین	-	-
	مستر بچ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	48	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	9.00 MPa 10.0 MPa	- 1305.34 psi 1450.38 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	150 MPa	21755.7 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	88.0 C°	190.4 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	116 C°	240.8 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای قالب	10.0 to 40.0 °C	50.0 - 104.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.