Flexirene® MS 40 A

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexirene MS 40 A یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) با آنتی اکسیدان است، مناسب برای کاربرد قالب گیری تزریقی. قطعات ساخته شده توسط Flexirene MS 40 A با تعادل خوب بین مقاومت در برابر ضربه و استحکام مشخص می شوند. کاربرد اصلی Flexirene MS 40 A برای تولید مقالات بزرگ، لوازم خانگی و اسباب بازی ها توصیه می شود. Flexirene MS 40 A با قابلیت جریان پذیری بالا مشخص می شود که آن را برای تهیه مستربچ برای LDPE و LLDPE ایده آل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه جریان بالا چگالی پایین سختی متوسط	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کالاهای خانگی مستر بچ اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	27 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	52	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.0 MPa 12.0 MPa	- 1595.42 psi 1740.46 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	300 MPa	43511.4 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	103 C°	217.4 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	121 C°	249.8 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	160 to 210 °C	320.0 - 410.0 F°	-
دمای قالب	10.0 to 40.0 °C	50.0 - 104.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.