Europrene® N 2830 GRN

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 2830 GRN یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین با فناوری پیشرفته است که به صورت پلیمریزه سرد در کارخانه تولید Porto Torres در ایتالیا ساخته می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیررنگی در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. Europrene® N 2830 GRN با ویسکوزیته موونی پایین مشخص می‌شود که اجازه می‌دهد قابلیت پردازش عالی به ویژه در کاربردهای قالب‌گیری تزریقی داشته باشد. درجات GRN نشان‌دهنده نرخ پخت بالاتر، انعطاف‌پذیری بالاتر در دماهای پایین، چگالی پیوند بالاتر و خواص مکانیکی بهتر، مقاومت بهتر در برابر روغن و سوخت نسبت به درجات STD هستند. قابلیت پردازش بهبود یافته تضمین می‌کند که محصولات کثیف شدن قالب کمتری دارند و بنابراین تولید طولانی‌تری دارند، سایش قالب کمتری دارند و کنترل‌های تولید کمتری نیاز دارند. ولکانیزاسیون می‌تواند با سیستم‌های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها انجام شود. خواص دمای پایین می‌توانند با افزودن پلاستیک‌سازهای قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیک بهبود یابند. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و اوزون، عوامل محافظتی مناسب مانند آنتی‌اکسیدان‌های آمینی یا فنولی باید در فرآیند ترکیب اضافه شوند. کاربردها: مهر و موم‌های خودرویی و صنعتی، مقالات صنعت نساجی، نگهدارنده‌های صنعت نفت، درپوش‌ها، مهرها، دمپرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کاربردهای نساجی	-	
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 30	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 28.0	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.