Europrene® N 2845 GRN

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene ® N 2845 GRN یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین سرد پلیمری با فناوری پیشرفته است که در تأسیسات تولید Porto Torres در ایتالیا ساخته شده است. یک آنتی‌اکسیدان غیر رنگ‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® N 2845 GRN شامل فرآیندپذیری عالی و مقاومت در برابر پارگی در دماهای بالا است. درجات GRN نرخ پخت بالاتری، انعطاف‌پذیری بالاتر در دماهای پایین، چگالی پیوند زنی بالاتر و خواص مکانیکی بهتر، و مقاومت بهتر در برابر روغن و سوخت نسبت به درجات STD نشان می‌دهند. فرآیندپذیری بهبود یافته محصولات با کثیفی کم قالب را تضمین می‌کند و در نتیجه دوره‌های تولید طولانی، سایش کمتر قالب و کنترل‌های تولید کمتر را به همراه دارد. وولکانیزاسیون می‌تواند با سیستم‌های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها انجام شود. خواص دماهای پایین می‌توانند با افزودن پلاستیک‌سازهای قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیك بهبود یابند. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و اوزون، عوامل محافظ مناسب مانند آنتی‌اکسیدان‌های آمینی یا فنولی باید در فرآیند ترکیب اضافه شوند. کاربردهای اصلی: درجه‌ای با نرخ پخت سریع‌تر نسبت به نوع استاندارد معادل. مناسب برای کاربردهای تزریقی (کثیفی کم قالب)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب مقاومت در برابر پارگی خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 45	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 28.0	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.