Europrene® N 2860

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 2860 یک کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین پلیمریزه شده سرد است که در واحد تولیدی پورتو تورس در ایتالیا ساخته می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. Europrene® N 2860 با قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاومت متوسط در برابر روغن معدنی و انعطاف پذیری خوب در دمای پایین مشخص می شود. ولکانیزاسیون می تواند توسط سیستم های مبتنی بر گوگرد یا پراکسیدها انجام شود. خواص دمای پایین را می توان با افزودن نرم کننده های قطبی مانند استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیک بهبود بخشید. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و ازن، باید عوامل محافظتی مناسب مانند آنتی اکسیدان های آمین یا فنلی در فرآیند ترکیب اضافه شوند. کاربردهایی که نیاز به الاستیسیته در دمای پایین، مقاومت در برابر روغن و عملکرد مکانیکی بالا دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	28.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.