Europrene® N 3330 GRN

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 3330 GRN یک کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین پلیمریزه شده سرد با فناوری پیشرفته است که در واحد تولیدی پورتو تورس در ایتالیا ساخته می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. Europrene® N 3330 GRN با ویسکوزیته مونی پایین مشخص می شود که امکان فرآیندپذیری عالی را به ویژه در کاربردهای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. گریدهای GRN در مقایسه با گریدهای STD، سرعت پخت بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر در دمای پایین، چگالی اتصال عرضی بالاتر و خواص مکانیکی بهتر، مقاومت بهتر در برابر روغن و سوخت را نشان می دهند. فرآیندپذیری بهبود یافته، محصولات کم رسوب قالب و در نتیجه دوره های تولید طولانی، سایش کمتر قالب و کنترل های تولید کمتر را تضمین می کند. ولکانیزاسیون می تواند توسط سیستم های مبتنی بر گوگرد یا پراکسیدها انجام شود. خواص دمای پایین را می توان با افزودن نرم کننده های قطبی مانند استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیک بهبود بخشید. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و ازن، باید عوامل محافظتی مناسب مانند آنتی اکسیدان های آمین یا فنلی در فرآیند ترکیب اضافه شوند. تمام کاربردهای قالب گیری تزریقی (رسوب کم قالب).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر روغن	- -	- -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 30	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 33.0	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.