# Europrene® N 3360

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Europrene® N 3360 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین سرد پلیمری است که در تأسیسات تولید Porto Torres در ایتالیا ساخته شده است. یک آنتی‌اکسیدان غیر رنگ‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. Europrene® N 3360 با فرآیندپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر روغن معدنی و انعطاف‌پذیری متوسط در دماهای پایین مشخص می‌شود. وولکانیزاسیون می‌تواند با سیستم‌های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها انجام شود. خواص دماهای پایین می‌توانند با افزودن پلاستیک‌سازهای قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیك بهبود یابند. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و اوزون، عوامل محافظ مناسب مانند آنتی‌اکسیدان‌های آمینی یا فنولی باید در فرآیند ترکیب اضافه شوند. کالاهای فنی با خواص مکانیکی بالا که نیاز به مقاومت خوب در برابر روغن معدنی و انعطاف‌پذیری متوسط در دماهای پایین دارند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان<br>قابلیت پردازش خوب<br>انعطاف‌پذیری دمای پایین<br>مقاوم در برابر روغن | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | زرد | - | - |
| **اشکال** | بسته | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 60 | - | ASTM D1646 |
| **محتوای آکریلونیتریل** | %wt 33.0 | - | ASTM D3533 |
| **محتوای خاکستر** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **اسید ارگانیک** | %wt | - | ASTM D5774 |
| **صابون** | %wt | - | ASTM D5774 |
| **مواد فرار** | %wt | - | ASTM D5668 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.