Europrene® N 3380 GRN

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 3380 GRN یک کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین پلیمریزه شده سرد با فناوری پیشرفته است که در کارخانه تولید پورتوتورس در ایتالیا ساخته شده است. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. Europrene® N 3380 GRN با مقاومت در برابر پارگی عالی در دمای بالا، پایداری ابعادی عالی هم در کلندرینگ و هم در اکستروژن مشخص می شود.
گریدهای GRN در مقایسه با گریدهای STD، سرعت پخت بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر در دمای پایین، چگالی اتصال عرضی بالاتر و خواص مکانیکی بهتر، مقاومت بهتر در برابر روغن و سوخت را نشان می دهند. قابلیت فرآوری بهبود یافته، محصولات رسوب زدایی قالب کم را تضمین می کند و سپس دوره های تولید طولانی، سایش قالب کمتر و کنترل های تولید کمتری را به همراه دارد. ولکانیزاسیون را می توان توسط سیستم های مبتنی بر گوگرد یا پراکسیدها انجام داد. خواص دمای پایین را می توان با افزودن نرم کننده های قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالات بهبود بخشید. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و ازن، باید عوامل محافظ مناسب مانند آنتی اکسیدان های آمین یا فنلی در فرآیند ترکیب اضافه شوند. کالاهای فنی با خواص مکانیکی برجسته، مجموعه فشردگی بسیار کم و مقاومت در برابر روغن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 80	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.