Europrene® N 4560

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 4560 یک کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین پلیمریزه شده سرد است که در مرکز تولید پورتو تورس در ایتالیا ساخته شده است. یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار در طول فرآیند تولید اضافه می شود. Europrene® N 4560 با بالاترین مقاومت در برابر تورم روغن و هیدروکربن آلیفاتیک در بین گریدهای Europrene N مشخص می شود. زوال خواص مکانیکی مقالات مبتنی بر این الاستومر نیز پس از مدت طولانی تماس با سوخت بسیار محدود است، در حالی که نفوذپذیری مقالات ولکانیزه شده بسیار کم است. ولکانیزاسیون را می توان با استفاده از سیستم های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها انجام داد. خواص دمای پایین را می توان با افزودن نرم کننده های قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیک بهبود بخشید. اگر محصول لاستیکی نهایی نیاز به مقاومت خاصی در برابر حرارت، نور و مقاومت در برابر ازن داشته باشد، باید عوامل محافظ مناسب مانند آنتی اکسیدان های آمین یا فنلی در فرآیند ترکیب اضافه شوند. واشرهای حمام روغن، ترانسفورماتورها، شیلنگ های سوخت، حلقه های آب بندی روغن، واشر برای مجراهای هیدروکربنی، واشرهای تخت برای کاربراتورها و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان مقاوم در برابر سوخت مقاوم در برابر هیدروکربن مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 45.0	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.