# Extir® A 3000 AE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | PS (GPPS) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Extir A 3000 AE یک پلی استایرن قابل انبساط مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط است که حاوی پنتان به عنوان عامل دمنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir A 3000 AE برای تولید قالب های شکل دار با مقطعی بزرگتر از 8 میلی متر و بلوک های با چگالی متوسط تا بالا استفاده می شود. Extir A 3000 AE عمدتاً در کاربردهای بسته بندی ساختمانی و صنعتی استفاده می شود که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمولی عبارتند از: بسته بندی صنعتی (به عنوان مثال محافظت از لوله اشعه کاتدی) بلوک های با چگالی متوسط / بالا برای عایق حرارتی ویترین، پس زمینه تئاتر پانل های قالب گیری شده برای گرمایش از کف اجزای ساختمانی قالب گیری شده یا برش خورده از بلوک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | عامل دمش 2 | - | - |
| | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابل گسترش | - | - |
| | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **کاربردها** | مصالح ساختمانی | - | - |
| | کاربردهای ساختمانی | - | - |
| | کاربردهای صنعتی | - | - |
| | عایق | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | بسته‌بندی | - | |
| | پنل‌های تقویت شده | - | |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | DIN 4102/B1 | - | - |
| **اشکال** | کره‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.0160 to 0.0300 g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | | - | - |
| | 0.02 g/cm³ | - | - |
| | 0.59 to 0.63 g/cm³ | - | - |
| **اندازه ذرات** | 600 to 1000 µm | 23.62 - 39.37 mil | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.