# Extir® A 7000 AE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | PS (GPPS) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Extir A 7000 AE یک پلی استایرن قابل انبساط مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات بزرگ است که حاوی پنتان به عنوان عامل دمنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir A 7000 AE برای تولید بلوک های با چگالی کم برای بخش عایق حرارتی مناسب است. Extir A 7000 AE عمدتاً در بخش ساخت و ساز استفاده می شود که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمولی عبارتند از: بلوک های با چگالی کم، به ویژه برای عایق حرارتی خارجی بلوک های الاستیکی با چگالی کم برای جذب صدای ضربه (Trittschall) بلوک ها یا دال ها برای پایه های جاده و ساخت و سازهای عمرانی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | عامل دمش 2<br>ماده مقاوم در برابر شعله | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | قابل گسترش<br>ماده مقاوم در برابر شعله<br>چگالی پایین | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | مانع صوتی<br>مصالح ساختمانی<br>کاربردهای ساختمانی<br>عایق | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | DIN 4102/B1 | - | - |
| **اشکال** | کره‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.0110 to 0.0200 g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | | - | - |
| | 0.01 g/cm³ | - | - |
| | 0.59 to 0.63 g/cm³ | - | - |
| | 0.02 g/cm³ | - | - |
| **اندازه ذرات** | 1.40 to 2.20 mm | 0.05512 - 0.08661 in | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.