Extir® B 5000 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir B 5000 AE یک پلی استایرن قابل انبساط مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط تا بزرگ است که حاوی پنتان به عنوان عامل دمنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir B 5000 AE برای تولید بلوک های با چگالی متوسط برای بخش عایق حرارتی استفاده می شود. این گرید با چرخه های قالب گیری سریع، همجوشی خوب و نیازهای انرژی کم مشخص می شود. تخته برش خورده از استحکام مکانیکی بالایی برخوردار است و پرداخت سطح خوبی دارد. Extir B 5000 AE عمدتاً در بخش ساخت و ساز استفاده می شود که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمولی عبارتند از: بلوک ها، به ویژه برای عایق حرارتی خارجی بلوک های الاستیکی با چگالی متوسط / بالا برای جذب صدای ضربه (Trittschall) فرم دهنده های خالی، فرم دهنده های ناودانی و فرم دهنده های کالورت برش خورده از بلوک بلوک ها یا دال ها برای پایه های جاده و ساخت و سازهای عمرانی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	عایق حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مانع صوتی مصالح ساختمانی کاربردهای ساختمانی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0160 to 0.0300 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.02 g/cm³ 0.59 to 0.63 g/cm³	- - -	- - -
اندازه ذرات	0.900 to 1.60 mm	0.03543 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.