Extir® D 3000 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir D 3000 AE یک پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط است که حاوی پنتان به عنوان عامل پف دهنده می باشد. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir D 3000 AE برای تولید قالب گیری های شکل دار با مقاطع بالاتر از 8 میلی متر یا بلوک های با چگالی متوسط استفاده می شود. این گرید با چرخه های قالب گیری سریع، همجوشی خوب و نیازهای انرژی کم همراه با استحکام مکانیکی بالا و پرداخت سطح خوب مشخص می شود.
Extir D 3000 AE عمدتاً در بسته بندی های با مقطع متوسط و چگالی متوسط / بالا استفاده می شود، جایی که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است.
همچنین برای تولید مقالات قالب گیری شده پوستی مناسب است. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی صنعتی، به عنوان مثال حفاظت از لوله اشعه کاتدی، بلوک های با چگالی متوسط / بالا برای عایق حرارتی، پانل های قالب گیری شده برای گرمایش از کف، پانل های زهکشی عایق قالب گیری شده، اجزای ساختمانی قالب گیری شده یا برش خورده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	استحکام بالا	-	
	عایق حرارتی	-	
کاربردها	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پنل‌های تقویت شده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0170 to 0.0350 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	600 to 1000 µm	23.62 - 39.37 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.