Extir® EH 2000

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir EH 2000 یک پلی استایرن قابل گسترش به شکل دانه‌های کروی با اندازه ذرات ریز است، که دارای محتوای پایین پنتان به عنوان عامل فوم‌زایی می‌باشد. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir EH 2000 برای تولید بسیار سریع قالب‌گیری‌های شکل با بخش‌های نازک و چگالی متوسط تا بسیار بالا استفاده می‌شود. این درجه همچنین با زمان بلوغ بسیار کوتاه، حتی در چگالی بسیار بالا، قابلیت پردازش عالی، ذوب خوب، پایان سطح خوب و ثبات ابعادی بسیار خوب مشخص می‌شود. Extir EH 2000 یک درجه با چرخه بسیار سریع است که برای تولید اقلام قالب‌گیری شده با بخش‌های نازک (معمولاً کمتر از 8 میلی‌متر) و همچنین اقلام قالب‌گیری شده با پوست استفاده می‌شود. محصولات نهایی دارای ذوب بالا، مقاومت بالا در برابر ضربه / تنش مکانیکی و ثبات ابعادی فوق‌العاده هستند. Extir EH 2000 برای تولید بسته‌بندی مواد غذایی و برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مناسب است. کاربردهای معمول شامل: بسته‌بندی صنعتی و حفاظتی، سینی‌های غذایی، ظروف بستنی، بسته‌بندی دسرهای منجمد، قالب‌گیری‌های با دقت بالا، زیره‌های عایق برای چکمه‌های اسکی، ظروف و بارگذاران برای تولید خودکار در بخش الکترونیک، سینی‌های بذر قابل استفاده مجدد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	
کاربردها	ظروف غذا	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	سینی‌های پشتیبانی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 90/128/EEC	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0220 to 0.0800 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.03 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	400 to 750 µm	15.75 - 29.53 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.