Extir® EH 3000

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir EH 3000 یک پلی استایرن منبسط شونده به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط و با محتوای کم پنتان به عنوان عامل پف دهنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir EH 3000 برای تولید چرخه بسیار سریع قالب گیری های شکلی و قالب گیری بلوکی با چگالی متوسط تا بسیار بالا استفاده می شود. همچنین با زمان رسیدن بسیار کوتاه، حتی در چگالی بسیار بالا، قابلیت پردازش قالب گیری عالی، همجوشی خوب، پرداخت سطح خوب و پایداری ابعادی بسیار خوب مشخص می شود. Extir EH 3000 یک گرید چرخه بسیار سریع است که برای تولید اقلام قالب گیری شده با مقاطع دیواره بزرگتر از 8 میلی متر و همچنین مقالات قالب گیری شده پوستی استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تولید بلوک های با چگالی متوسط / بالا استفاده کرد. محصولات نهایی دارای همجوشی بالا، مقاومت بالا در برابر ضربه / تنش مکانیکی و پایداری ابعادی برجسته هستند. Extir EH 3000 برای تولید بسته بندی مواد غذایی و برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مناسب است. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی صنعتی و محافظتی، پوسته های داخلی برای کلاه ایمنی موتور سیکلت و دوچرخه، ظروف و لودرها برای تولید خودکار در بخش الکترونیک، بسته بندی و پالت های قابل برگشت، بلوک های با چگالی متوسط - بالا برای عایق حرارتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	عایق حرارتی	-	
کاربردها	ظروف	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پالت‌ها	-	-
	کلاه‌های ایمنی	-	-
	کالاهای ورزشی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 90/128/EEC	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0200 to 0.0800 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	600 to 1100 µm	23.62 - 43.31 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.