Extir® EH 5000

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir EH 5000 یک پلی استایرن قابل گسترش به شکل دانه‌های کروی با اندازه ذرات متوسط تا بزرگ است، که دارای محتوای پایین پنتان به عنوان عامل فوم‌زایی می‌باشد. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. این درجه برای تولید بسیار سریع قالب‌گیری‌های شکل بزرگ و قالب‌گیری بلوک در یک دامنه وسیع چگالی استفاده می‌شود. این ماده با زمان بلوغ بسیار کوتاه، حتی در چگالی بالا، قابلیت پردازش قالب‌گیری عالی، ذوب خوب، پایان سطح خوب و ثبات ابعادی بسیار خوب مشخص می‌شود. Extir EH 5000 یک درجه با چرخه بسیار سریع است که برای تولید قالب‌گیری‌های بزرگ با بخش‌های ضخیم استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای تولید بلوک‌های با چگالی متوسط / بالا استفاده کرد. محصولات نهایی دارای ذوب بالا، مقاومت بالا در برابر ضربه / تنش مکانیکی و ثبات ابعادی فوق‌العاده هستند. کاربردهای معمول شامل: بسته‌بندی صنعتی بزرگ یا ویژه، بسته‌بندی با خواص ضربه‌گیری عالی برای اقلام الکترونیکی، پوسته‌های داخلی برای کلاه ایمنی، بلوک‌های با چگالی متوسط / بالا برای عایق حرارتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	عایق حرارتی	-	
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کلاه‌های ایمنی	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 90/128/EEC	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0170 to 0.0800 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	1.00 to 2.00 mm	0.03937 - 0.07874 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.